



Benders Sverige AB

Bohusgranit Ek. förening

Box 20

535 21 Kvänum

Geokoordinater, WGS84 (lat/lon): N 58° 27' 60"/E 11° 22' 53"
Grå Bohus Tossene

21

EN 1341 Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk

Produktens avsedda användning:
Granithäll för markbeläggning utomhus

Väsentliga egenskaper:	Prestanda:	Metod:
Böjhållfasthet (medelvärde)	16,6 MPa	EN 12372
Halkmotstånd	66 SRV, torr, 44 SRV, våt	EN 14231
Frostmotstånd	NPD	EN 12371
Övriga deklarerade egenskaper:	Prestanda:	Metod:
Vattenabsorption	0,1 vikt %	EN 13755
Densitet	2 660 kg/m ³	EN 1936
Nötningsmotstånd (Böhme)	5 735 mm ³	EN 14157
Slaghållfasthet	5 J	EN 14158

PRESTANDADECLARATION – BG09